

# Produs: DEKO V 8060

## Vopsea lavabila de exterior

Data : 15 februarie 2010

# FISA TEHNICA

Page 1 of 3 No: 107, rev. 0

### DESCRIERE PRODUS

Vopsea lavabila pe baza de copolimeri acril-stirenici pentru pereti exteriori.

### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Lavabilitate buna
- Putere mare de acoperire
- Rezistenta buna la murdarie
- Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate
- Aderenta buna la suporturi absorbante
- Uscare rapida
- Rezistenta la uzura
- Nuanțe: alba (PAS) sau transparenta (TRA). Vopseaua alba se poate utiliza ca atare sau colorata intr-o gama variata de nuante conform cartelei DEKO, IRIS. Vopseaua transparenta se utilizeaza numai sub forma colorata. Nuantarea se poate face direct in fabrica sau in sistem tinting.

Nuantele de pe cartele sunt informative. Obținerea aceleiasi culori este garantata numai daca se utilizeaza pentru nuantare acelasi lot de vopsea. Pentru evitarea oricaror diferente de nuanta, este recomandata solicitarea intregii cantitati de vopsea necesara.

### DOMENII DE UTILIZARE:

Decorarea si protectia suprafetelor exterioare din beton, ipsos, tencuiala ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	
<b>A. Produs lichid</b>		PAS	TRA
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati
Densitate, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,55 ± 0,05	1,300 ± 0,05
Finete frecare, max.	µm	50	50
Viscozitate Brookfield (23±1°C)	Pa.s	(Rot 7, Vit 100) 8 – 11	(Rot. 7, Vit. 10) 30-60
Substante nevolatile (60 min./125°C) min.	%	60	50
pH	-	8 - 9	7 - 9
<b>B. Pelicula</b>			
Aspect pelicula	-	mat, uniform, fara incluziuni	mat, uniform, fara incluziuni
Putere de acoperire (CR), min.	%	99	-



membru al grupului Policolor-Orgachim

# Produs: DEKO V 8060

## Vopsea lavabila de exterior

Data : 15 februarie 2010

# FISA TEHNICA

Page 2 of 3 No: 107, rev. 0

Timpi uscare (23±2°C): - la suprafata - pentru reacoperire	h	$\frac{1}{2}$ 3 - 4	$\frac{1}{2}$ 3 - 4
--	---	------------------------	------------------------

### MOD DE APLICARE

#### Pregatirea produsului:

- Se conditioneaza la 15 - 30°C
  - Inainte de deschiderea ambalajului, acesta se sterge de urmele de grasimi sau alte impuritati, pentru a evita contaminarea continutului
  - Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment
- ATENTIE!** Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi organici

#### Conditii de aplicare:

- temperatura mediu: 12 – 30°C
- umiditate relativa mediu: max. 75 %
- temperatura suport: 12 - 30 °C
- umiditate suport: max. 5 %
- temperatura produs: 12 - 30 °C

Produsul nu se aplica sub actiunea directa a razele solare, pe timp de ploaie sau pe vant puternic.

#### Pregatire suportului si aplicarea:

##### § Suprafete exterioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Suprafetele de beton care prezinta eflorescenta trebuie curatate cu material textil aspru sau prin periere
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de rigips se curata prin slefuire usoara
- Se aplica un strat de grund de impregnare DEKO A8500 Amorsa Perete
- Produsul se aplica cu rola sau pensula in 2 straturi: pentru aplicarea, primul strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de max.10%, iar pentru al doilea strat, produsul se aplica nediluat

##### Suprafete exterioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

- Pentru suprafetele vopsite in prealabil cu produse similare pe baza de dispersii apoase, preagatirea suprafetei consta in indepartarea portiunilor neaderente, indepartarea impuritatilor si efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- Dupa uscare, zonele remediate se finiseaza si se curata de impuritati
- Pe suportul neacoperit se aplica un strat de grund de impregnare Deko A 8500 Amorsa Perete
- In cazul suprafetelor vopsite cu huma sau var se indeparteaza complet stratul vechi si se aplica un strat de grund de impregnare Deko A 8500 Amorsa Perete



membru al grupului Policolor-Orgachim

**Produs: DEKO V 8060**  
**Vopsea lavabila de exterior**

Data : 15 februarie 2010

**FISA**  
**TEHNICA**

Page 3 of 3 No: 107, rev. 0

- Dupa aplicarea stratului de amorsa, aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

**Indicatii speciale:**

- Produsul nu are uscare corespunzatoare la temperaturi sub 10°C
- Echipamentul de aplicare se spala cu apa imediat dupa utilizare

**CONSUM ESTIMATIV:** 6-8 m<sup>2</sup>/kg/strat. Consumul poate sa fie diferit, variatiile fiind determinate de modul de aplicare, natura suprafetei sau pierderile accidentale. Pentru stabilirea consumului real, se vor efectua teste de aplicare pe suprafete mici.

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

**Ambalare:** ambalaje din polipropilena: 25 kg, 40 kg

**Depozitare:**

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
- A nu se stoca la temperaturi sub 0°C, deoarece produsul se poate deteriora

**Termen de valabilitate:**

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

**MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:**

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor

S46 - In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si ai se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l:cat A/c 75(2007)/40(2010)

COV Produs, max.g/l: 30



membru al grupului Policolor-Orgachim