

Produs: DEKO G 9500 AMORSA BITUMINOASA

Data : 10 februarie 2010

FISA TEHNICA

Page 1 of 2 No: 77, rev. 0

DEKO G 9500 AMORSA BITUMINOASA este un produs de acoperire monocomponent pe baza de rasina sintetica, bitumuri si solventi organici.

Caracteristici:

- Aderenta excelenta la suport
- Rezistenta foarte buna la apa, socuri mecanice si termice.

DOMENII DE UTILIZARE:

Destinatie: Se utilizeaza ca prim strat de amorsa in sistem cu produsul DEKO V 9500 HIDROIZOLATIE BITUM CAUCIUC CU FIBRE .

Support: beton

CARACTERISTICI TEHNICE:

PARAMETRUL	VALOAREA	METODA DE ANALIZA
Produs lichid		
Aspect	Viscos, fara impuritati mecanice	Vizual
Densitate, g/cm ³	0,8759 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2002
Timp de curgere, (cupa ISO Ø4, 23±0,5°C), sec	30 -50	SR EN ISO 2431/AC : 2003 + ISO 2431:93

MOD DE APLICARE:

Pregatirea produsului:

- Inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului.
- Se conditioneaza produsul la 5 – 30°C.
- Se omogenizeaza continutul in ambalajul original.

Pregatirea suprafetei:

- Suportul trebuie sa fie uscat, compact, fara fisuri, praf, ulei sau grasime si sa nu fie inghetat.
- Nu se recomanda aplicarea pe suport de lemn, metal sau plastic.

Aplicarea:

Aplicarea produsului DEKO G 9500 AMORSA BITUMINOASA se face cu ajutorul trafaletului, pensulei la vascozitatea de livrare. In functie de porozitatea suportului se poate face dilutie max. 10 % cu SOLVOXOL 5095. Se incepe hidroizolarea cu DEKO V 9500 HIDROIZOLATIE BITUM CAUCIUC CU FIBRE numai dupa uscarea amorsei (3 – 6 ore la 20°C).

Produsul nu va fi aplicat atunci cand ploua, ninge, este ceata, cand temperatura suprafetei este sub punctul de roua sau cand exista pelicula vizibila de apa sau gheata pe suprafata ce urmeaza a fi etansata. Nu se aplica sub actiunea directa a razelor solare, la temperaturi > 30 °C.

Uscarea:

Timpii de uscare depind de temperatura mediului si de grosimea stratului aplicat, fiind prelungiti de descresterea temperaturii si de cresterea grosimii peliculei.

Lipsa de aer sau o slaba circulatie a acestuia, umiditatea excesiva, continutul scazut de oxigen, influenteaza uscarea si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.

Curatare echipament aplicare

Spalati echipamentul cu SOLVOXOL imediat dupa utilizare sau cel putin la sfarsitul programului de lucru.



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO G 9500 AMORSA BITUMINOASA

Data : 10 februarie 2010

FISA TEHNICA

Page 2 of 2 No: 77, rev. 0

CONSUM SPECIFIC TEORETIC: Consumul teoretic de DEKO G 9500 AMORSA BITUMINOASA : $6 - 7 \text{ m}^2/\text{kg}/\text{strat}$. Pierderile de material in cursul aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Ele depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunile si natura suprafetei care se protejeaza.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Bidoane metalice de 22 L

Marcare: Semne avertizoare: "INFLAMABIL", "NO CIV"

- numele producatorului
- denumire produs/tip/lot/cantitate neta
- data fabricatiei/data expirarii
- cantitate neta +/- 3%

Transport:

- Neexpus la radiatii solare si intemperii (cu mijloace de transport acoperite)
- Cu respectarea reglementarilor privind transportul substantelor inflamabile si nocive

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.
- P118/83 - clasa inflamabilitate L I.

Fraze de risc

R10-Inflamabil

R 53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 65-Nociv:poate provoca afectiuni pulmonare prin inghitire

Fraze de securitate

S 23 – A nu inspira vaporii

S 36/37 – Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare.

S 45 – În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (*dacă este posibil, i se arată eticheta*).

S 61– A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instructiunile speciale/fișa tehnică de securitate

S 62 – În caz de înghițire, a nu se provoca vomă; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Termen de valabilitate: 12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare.

PRODUCATOR: ORGACHIM JSC-RUSE, BULGARIA, MEMBRU AL GRUPULUI POLICOLOR – ORGACHIM.

MASURI DE SSM si SU:

Se interzice :

- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la manevrarea substantelor inflamabile;
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat);
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- ingerare produs.

Stingere incendii : CO2, praf chimic, spuma chimica, nisip.

Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

Punct inflamabilitate: peste 28°C.

Produs gata de aplicat. COV limita UE g/l: cat A/h 750/2007/2010. COV produs: max g/l: 495.



membru al grupului Policolor-Orgachim