

Produs: DEKO V 8041

VOPSEA PENTRU INTERIOR

FISA

TEHNICA

Data : 08 martie 2010

Page 1 of 3 No: 30, rev. 0

DESCRIERE PRODUS

Vopsea pe baza de dispersie apoasa destinata acoperirii peretilor interiori.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Produs ecologic, cu continut redus de compusi organici volatili
- Aplicabilitate usoara, etalare buna
- Nu stropeste la aplicare
- Uscare rapida
- Fara miros
- Grad de alb ridicat si rezistenta la ingalbenire
- Putere mare de acoperire
- Rezistenta la abraziune uscata
- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa
- Comportare buna la stocare (nu formeaza depozit neantrenabil)
- Produs economic

DOMENII DE UTILIZARE:

Produsul se utilizeaza ca prim strat sau pentru acoperirea suprafetelor interioare ale constructiilor civile si industriale noi sau renovate.

Suport recomandat: zidarie, beton, tencuiala, ipsos.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,7 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1: 2002
Continut de nevolatile, 60 min./125°C, min.	%	60	SR EN ISO 3251: 2003
Viscozitate Brookfield Rot 7, Vit 100 (23±1°C), min.	mPa.s	2000	SR EN ISO 2555:2003
pH	-	8-9	SR ISO 787-9:2003
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform, omogen, fara incluziuni	-
Grad de alb (WI), min.	%	80	SR EN ISO 2814:2006



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO V 8041
VOPSEA PENTRU INTERIOR

FISA
TEHNICA

Data : 08 martie 2010

Page 2 of 3 No: 30, rev. 0

Putere de acoperire (CR), min.	%	98,5	SR EN ISO 2814:2006
Timp uscare, temp.23±2°C - la suprafata - pentru reacoperire	h	1/2 3 – 4	-

MOD DE APLICARE

Pregatirea produsului:

- se conditioneaza la 15 – 30°C
- inainte de a deschide ambalajul, acesta se sterge de urmele de praf, grasimi sau alte impuritati, pentru a evita contaminarea continutului
- se omogenizeaza inainte de utilizare

Atentie: *Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi*

Conditii de aplicare:

- temperatura mediu: 12 – 30°C
- umiditate relativa mediu: max. 75 %
- temperatura suport: 12 - 30°C
- umiditate suport: max. 5 %
- temperatura produs: 12 - 30°C

Pregatire suportului si aplicarea:

§ Suprafete noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Se vopsesc numai suprafetele maturate, perfect uscate
- Se aplica ca strat primar grundul de impregnare Deko A 8500 Amorsa perete sau DEKO G 8510 GRUND CONTACT.
- Se aplica produsul Deko V 8041 in 2-3 straturi utilizand pensula sau rola: pentru primul strat produsul se dilueaza cu apa in proportie de max. 5%, in functie de gradul de absorbtie a suprafetei; pentru stratul/rile urmatoare produsul se aplica nediluat.
- Timpul recomandat pentru reacoperire este de cca. 3 - 4 ore la 23°C.

§ Suprafete vopsite din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Produsul Deko V 8041 este perfect compatibil cu straturile mai vechi de produse similare pe baza de dispersii apoase
- Se indeparteaza stratul vechi neaderent; se efectueaza reparatiile (daca este cazul)
- Zonele remediate se vor lasa sa se usuce, apoi se vor curata de praf sau alte impuritati
- Pe suportul neacoperit se aplica DEKO A 8500 Amorsa perete
- Se aplica vopseaua in modul prezentat mai sus

Indicatii speciale:

- Produsul nu are uscare corespunzatoare la temperaturi sub 10°C
- Echipamentul de aplicare se spala cu apa imediat dupa utilizare



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO V 8041
VOPSEA PENTRU INTERIOR

FISA
TEHNICA

Data : 08 martie 2010

Page 3 of 3 No: 30, rev. 0

CONSUM ESTIMATIV: 5 – 6 m²/kg/strat, in functie de porozitatea si textura suportului.
Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: ambalaj din polipropilena: 40 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5 - 25°C
- A nu se stoca la temperaturi sub 5°C, deoarece produsul se poate deteriora.

Termen de valabilitate: 18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI SSM SI SU:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.
Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor.

S46 – In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max.g/l: 25



membru al grupului Policolor-Orgachim