

Produs: DEKO T8300 R 25 TENCUIALA FISA DECORATIVA CANELATA / B3 DRAGGED TEHNICA DECORATIVE PLASTER

Data : 15 februarie 2010

Page 1 of 4 No: 2, rev. 0

DESCRIERE PRODUS:

DEKO T8300 R 25 TENCUIALA DECORATIVA CANELATA / B3 DRAGGED

DECORATIVE PLASTER este un produs peliculogen fabricat pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi. Pelicula aplicată este mata, dura, cu aspect striat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- aplicare ușoară în strat gros
- aderență la suporturi absorbante
- rezistență la uzură, zgariere și socuri mecanice
- rezistență la intemperii, radiații solare, variații de temperatură, umiditate
- permeabilă la vapori de apă din interior
- impermeabilă la apă din atmosferă

Nuanțe: alba (PAS) sau transparentă (TRA). Tencuiala alba se poate utiliza ca atare sau colorată într-o gamă variată de nuanțe conform cartei DEKO sau IRIS. Tencuiala transparentă se utilizează numai colorată pentru obținerea nuanțelor intense. Nuanțarea se poate face direct în fabrică sau în magazin utilizând sistemul tinting.

DOMENII DE UTILIZARE:

- construcții civile și industriale, pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, glet de ipsos, zidărie.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Parametrul	UM	Valoare (PAS și TRA)
1.	Aspect	-	pasta viscoasă, cu conținut de particule de dim. max. 2-3 mm
2.	Culoare	-	conform etalon
3.	Consistență con 300 g, baza	cm	9,5 – 10
4.	Consistență con 300 g, produs colorat		9,5 – 10,5
5.	Densitate	g/cm ³	1,82 ± 0,05

MOD DE APLICARE

Pregătirea produsului

Înainte de deschiderea ambalajului, se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului.

Se condiționează la 15-30°C.

Reglare viscozitate: cu apă (max. 2%)



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO T8300 R 25 TENCUIALA FISA DECORATIVA CANELATA / B3 DRAGGED TEHNICA DECORATIVE PLASTER

Data : 15 februarie 2010

Page 2 of 4 No: 2, rev. 0

ATENȚIE : Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Pregătirea suportului si aplicarea:

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata (degresata si desprafuita), uscata.

Nr. crt.	Suport	Pregătirea suportului	Amorsa	Strat de fond	Aplicare DEKO T8300 R 25
1.	Deko Termosistem	Se curata de praf sau alte impuritati	-	DEKO G 8300 Grund-Vopsea in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
2.	Placi gips - carton	Se curata de praf sau alte impuritati	-	DEKO G 8300 Grund-Vopsea in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
3.	Zugraveli existente din huma	Se inlatura complet prin spalare sau raziure, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos, materiale pe baza de ipsos sau glet fin (exterior)	-	DEKO G 8300 Grund - Vopsea in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
4.	Zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare	Se curata bine de praf sau alte impuritati, se verifica stabilitatea suportului	-	DEKO G 8300 Grund-Vopsea in tonul de culoare	Nedil. sau dil. max. 2% apa
5.	Tencuieli minerale fragile	Se inlatura stratul fragil cu o perie si se reface tencuiala	Impregnare DEKO AMORSA NANO sau DEKO PS 112	DEKO G 8300 Grund-Vopsea in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa

Conditii de aplicare

Temperatura mediu : 12-30°C
 Umiditate relativa mediu : max. 75 %
 Temperatura suportului : 12-30°C
 Umiditate suport: max. 5 %
 Temperatura produs: 12-30°C

Conditii improprii de aplicare:

- temperaturi in afara intervalului: 10 - 25°C
- sub incidenta directa a razelor soarelui
- pe timp de ploaie
- pe vant puternic.



Produs: DEKO T8300 R 25 TENCUIALA FISA DECORATIVA CANELATA / B3 DRAGGED TEHNICA DECORATIVE PLASTER

Data : 15 februarie 2010

Page 3 of 4 No: 2, rev. 0

Echipment de aplicare: fierul de glet din otel inox si drisca neteda din material plastic.
Curatare echipament aplicare: imediat după utilizare

Detalii de aplicare DEKO T 8300 R 25 Tencuiala decorativa canelata

Numar straturi recomandate : 1 strat
Grosime strat: 2 – 3 mm

Pe suprafete mari, se recomanda a se aplica fara pauze, umed pe umed, pentru a se evita aparitia discontinuitatilor.

DEKO AMORSA NANO se poate aplica nediluata sau diluata pana la max.1:4 cu apa, in functie de gradul de absorbtie suportului, astfel incat dupa uscare nu trebuie sa se formeze pelicula (strat lucios). Acest produs va contribui la stoparea fenomenului de eflorescenta. Amorsa se aplica cu pensula, bidineaua sau rola.

DEKO PS 112 se aplica fara dilutie, cu pensula, bidineaua sau rola. Acest produs contribuie la consolidarea suportului fragil.

Uscarea

Timpul de uscare depinde de temperatură și umiditate (mediu și suport). Este prelungit de scăderea temperaturii și creșterea grosimii peliculei. Slaba ventilație a încăperii, umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.

Uscarea peliculeilor din sistem la temperatura ambiantă: 23±2°C.

- DEKO AMORSA NANO - 24 h
- DEKO PS 112 – 24 h
- DEKO G 8300 Grund-Vopsea – min. 4 h
- DEKO T8300 R 25: 2-3 ore uscare la atingere si 2-3 zile uscare in profunzime.

Produsul nu formează o peliculă corespunzătoare la temperaturi mai mici de 10°C.

CONSUM ESTIMATIV: 3 – 3,5 kg/m² in functie de natura suportului si structura dorita.
Valoarea exacta a consumului se va stabili in urma efectuării unei probe la fata locului.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: ambalaje din polipropilenă: 25 kg

Depozitare:

- in spații închise, uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

ATENȚIE: - stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Transport :

- neexpus la radiații solare și intemperii
- temperatură minimă: 5°C.



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO T8300 R 25 TENCUIALA FISA
DECORATIVA CANELATA / B3 DRAGGED TEHNICA
DECORATIVE PLASTER

Data : 15 februarie 2010

Page 4 of 4 No: 2, rev. 0

Termen de valabilitate: 18 luni, în ambalaj original, închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare

MASURI SSM SI SU:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

Produsul face parte din categoria produselor ecologice

S 2: a nu se lasa la indemana copiilor

S 46: in caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l: cat. A/I 300(2007)/200(2010)

COV produs: g/l: max. 30



membru al grupului Policolor-Orgachim