

Produs: DEKO R 15 TENCUIALA DECORATIVA COLORATA

FISA TEHNICA

Data : 05 martie 2010

Page 1 of 4 No: 69, rev. 0

DESCRIERE PRODUS:

DEKO R 15 TENCUIALA DECORATIVA COLORATA - este un produs pelicologen gata colorat, fabricat pe bază de dispersii apoase copolimerice, pigmenți rezistenți la acțiunea factorilor externi, materiale de umplură și aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- elasticitate deosebită
- proprietăți de autocurățare
- durabilitate excelentă în timp la acțiunea diferiților factori externi (intemperii, radiații UV, variații de temperatură, umiditate, gaze industriale, socuri mecanice etc.)
- menținerea îndelungată a culorii în timp
- rezistență la acțiunea factorilor biologici (ciuperci, alge, mușcari, bacterii)
- aplicare ușoară în strat gros
- rezistență la medii alcaline (se poate aplica pe suporturi ca: beton, tencuiă minerală etc.)
- permeabilă la vapori de apă din interior
- impermeabilă la apa din atmosferă

DOMENII DE UTILIZARE:

În construcții civile și industriale, pentru protecția și decorarea suprafețelor exterioare din beton, glet de ipsos, zidărie.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Parametrul	UM	Valoare
1.	Aspect	-	pasta viscoasă, cu conținut de particule de dim. max. 1,5 - 2,0 mm
2.	Culoare	-	conform mostră
3.	Consistența con, 300 g	cm	9 - 10

MOD DE APLICARE:

Pregătirea produsului:

Înainte de deschiderea ambalajului, se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului.

Condiționare la 15-30°C

Reglare vâscozitate: cu apă (max.2%)

ATENȚIE: Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie compactă, rezistentă, curată, uscată, degresată și desprăfuită.



Produs: DEKO R 15
TENCUIALA DECORATIVA COLORATA

FISA
TEHNICA

Data : 05 martie 2010

Page 2 of 4 No: 69, rev. 0

Nr. crt.	Suport	Pregatirea suportului	Amorsa	Strat de fond	Aplicare DEKO R 15 TENCUIALA DECORATIVA COLORATA
1.	Termosistem	Se curata de praf sau alte impuritati	-	DEKO G 8300 GRUND VOPSEA in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
2.	Tencuieli minerale, suprafete de beton, gleturi, compozite pe baza de ciment	Se curata de praf sau alte impuritati	Impregnare cu DEKO AMORSA NANO sau DEKO PS 112	DEKO G 8300 GRUND VOPSEA in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
3.	Tencuieli minerale vechi, fragile sau foarte absorbante	Se inlatura stratul fragil cu o perie si se reface tencuiala	Impregnare cu DEKO AMORSA NANO	DEKO G 8300 GRUND VOPSEA in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa
4.	Zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare	Se curata bine de praf si mizerie	-	DEKO G 8300 GRUND VOPSEA in tonul de culoare dorit	Nedil. sau dil. max. 2% apa

Conditii de aplicare

Temperatura mediu : 12-30°C
Umiditate relativa mediu : max. 75 %
Temperatura suportului : 12-30°C
Umiditate suport: max. 5 %
Temperatura produs: 12-30°C

Conditii improprii de aplicare:

- temperaturi in afara intervalului: 10 - 25°C
- sub incidenta directa a razelor soarelui
- pe timp de ploaie
- pe vant puternic.

Echiptament de aplicare: fierul de glet din otel inox si drisca neteda din material plastic.
Curatare echipament aplicare: imediat dupa utilizare

Detalii de aplicare



membru al grupului Policolor-Orgachim

Produs: DEKO R 15 TENCUIALA DECORATIVA COLORATA

FISA TEHNICA

Data : 05 martie 2010

Page 3 of 4 No: 69, rev. 0

Numar straturi recomandate : 1 strat

Grosime strat: 1,5 – 2 mm

Pe suprafete mari, se recomanda a se aplica fara pauze, umed pe umed, pentru a se evita aparitia discontinuitatilor.

DEKO AMORSA NANO se poate aplica nediluata sau diluata pana la max.1:4 cu apa, in functie de gradul de absorbtie suportului, astfel incat dupa uscare nu trebuie sa se formeze pelicula (strat lucios). Acest produs va contribui la stoparea fenomenului de eflorescenta. Amorsa se aplica cu pensula, bidineaua sau rola.

Uscarea

Timpul de uscare depinde de temperatură și umiditate (mediu și suport). Acesta este prelungit de temperaturile scazute si de umiditatea excesiva.

Uscarea peliculei la temperatura ambiantă: 23±2°C.

- DEKO AMORSA NANO - 24 h
- DEKO PS 112 – 24 h
- DEKO G 8300 GRUND VOPSEA – min. 4 h
- DEKO R 15 TENCUIALA DECORATIVA COLORATA: 1 – 2 h uscare la atingere si 2 – 3 zile uscare in profunzime.

CONSUM ESTIMATIV: 2,3 - 3,0 kg/m², in functie de natura suportului si structura dorita. Valoarea exacta a consumului se va stabili in urma efectuarii unei probe la fata locului

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: ambalaje din polipropilena: 25 Kg

Depozitare:

- In spatii inchise, uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.
- A nu se stoca la temperaturi sub 5°C, deoarece produsul se poate deteriora.

Transport:

- neexpus la radiatii solare si intemperii
- temperatura minima: 5°C.

Termen de valabilitate: 18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI SSM SI SU:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.
Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2: a nu se lasa la indemana copiilor

S 46: In caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l: cat A/I 300(2007)/200(2010)



Produs: DEKO R 15
TENCUIALA DECORATIVA COLORATA

FISA
TEHNICA

Data : 05 martie 2010

Page 4 of 4 No: 69, rev. 0

COV produs: max.g/l: 3



membru al grupului Policolor-Orgachim